

产品技术说明书

修订日期/执行日期：2024-9-29

产品牌号：WT 61810

版本：A0

1. 概况

本产品是一种用于易拉盖的外透明涂料，也可用于拉环材。

2. 性能指标

项目	指标
涂料颜色	白色半透明
固含量	28±2% (200℃@30')
粘度	40±15" (涂 4#杯@25℃)

3. 产品应用条件

项目	条件
适用基材	处理（除油、钝化）后的铝板
涂布方式	卷涂
涂布粘度	稀释到适当粘度约 30 秒左右
烘烤条件	10-20 秒 PMT @250-240℃
建议干膜重	4.5±1 g/m ²
干膜颜色	无色透明

4. 注意事项

- 本产品属可燃物，应低温保存，贮存温度应控制在 5-35℃，要求远离火源，在阴凉、干燥、通风的环境中贮存。贮存期为 6 个月。
- 本产品使用前请充分搅拌至少 30 分钟。

本说明书仅供参考之用，不作任何保证之用。鉴于涂料功能的局限性及用户要求的多样性，使用时请严格试验本产品的适应性及稳定性。

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心联系。

版本信息

首次发布日期：2024 年 9 月 29 日 版本号：A0