

# 产品技术说明书

修订日期/执行日期：2024-9-29

产品牌号：W220

版本：A0

## 1. 概况

本产品是一种无溶剂型、仲胺基可与-NCO 反应的树脂。

## 2. 产品应用

- 低粘度、高固含量，可制成高固含量、低粘度的环保涂料；
- 反应性高，表面干燥速度快，提高生产效率；
- 涂膜具有优异的丰满度、流平性能、优异的耐候性、低温柔韧性、耐水性、耐溶剂性、耐酸碱性；
- 薄膜具有优异的柔韧性、流平性能和光泽；
- 可用于快速和快速粘合剂、胶粘剂等领域；
- 对 ABS、PC、PVC 等塑料和各种金属具有优异的附着力，可用于钢结构、输油管道等重防腐保护涂料；
- 可以用于制作道路标线漆、混凝土封堵材料等领域。

## 3. 性能指标

项目	指标
色度	<150
固含量/%	97±2
总胺值 (KOHmg/g)	235~260
粘度 (mpa. s/25℃)	50-100
水分%	<0.15
相对密度(相对水/25℃)	1.02~1.07
外观	淡黄透明液体

## 4. 注意事项

1. 本产品属可燃物，应低温保存，贮存温度应 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ，要求远离火源，在阴凉、干燥、通风的环境中贮存。贮存期为一年。
2. 刺激性液体或蒸汽，可能引起身体不适；
3. 应用产品时配戴防护手套、防护眼镜、防护布置；
4. 有本产品参与配制制成的涂层宜养护一周后测试涂层性能。

本说明书仅供参考之用，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性。

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心联系。

## 版本信息

首次发布日期：2024 年 9 月 29 日      版本号：A0