

产品技术说明书

修订日期/执行日期：2024-9-29

产品牌号：W330

版 本：A0

1. 概况

本产品是一种无溶剂型、仲胺基可与-NCO反应的树脂。

2. 产品应用

1. 产品粘度低，反应活性适中，可延长聚脲施工时间；
2. 涂膜具有优异的回弹性、流平性能、光泽和手感；
3. 可用于制作回弹性好的无溶剂地坪涂料；
4. 可用于制作高伸长率高弹性防水涂料；
5. 可用于制作无溶剂罐封材料、胶粘剂等；

3. 性能指标

项目	指标
色度	<70
总胺值 (KOHmg/g)	165~175
粘度 (mpa. s/25℃)	200-600
固含量/%	97±2
水分%	<0.15
相对密度(相对水/25℃)	1.06
外观	淡黄透明液体

4. 注意事项

1. 本产品属可燃物，应低温保存，贮存温度应 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ，要求远离火源，在阴凉、干燥、通风的环境中贮存。贮存期为一年。
2. 刺激性液体或蒸汽，可能引起身体不适；
3. 应用产品时配戴防护手套、防护眼镜、防护布置；
4. 有本产品参与配制制成的涂层宜养护一周后测试涂层性能。

本说明书仅供参考之用，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性。

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心联系。

版本信息

首次发布日期：2024 年 9 月 29 日 版本号：A0