

## WU91860/F200 UV 光油

修订日期/执行日期：2024-9-29

产品牌号：WU91860/F200

版本：A0

### 1. 概况

本产品为固化速度快、附着力优、硬度高、加工性优异，低气味刺激性以及低 VOCs 等综合性能优异的 UV 光油。

### 2. 产品应用

气雾罐等无食品包装要求的三片罐外涂 UV 光油。

### 3. 产品本身物性

项目	指标
外观	透明或半透明粘稠液体
粘度/s (25°C 涂-4 杯)	50-60 (冬季) 110-130 (夏季)
固含量/%	98-100
密度/g · ml <sup>2</sup>	1.10±0.02

### 4. 产品固化性能

项目	指标
固化所需能量/mJ·cm <sup>2</sup>	UVA≥100 (EIT UV Power Puck II)
附着力 (百格法)	0 级
铅笔硬度 (中华铅笔)	3H
光泽度 (60°)	≥95
滑度	0.04-0.06
冲压 (100cm, 1kg)	无开裂

## 5. 注意事项

1. 本产品为紫外光固化产品，应避光保存，远离热源，在阴凉、干燥、通风的环境中贮存。贮存期为6个月。
2. 如果在安全使用期内放置出现沉降现象，可以搅拌分散均匀后可使用。

本说明书仅供参考之用，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性。

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心联系。

## 版本信息

首次发布日期：2024年9月29日      版本号：A0